

## รายงานผลทดสอบ

การทดสอบหาค่าความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก  
ของแป้สำเร็จรูป Aluminium Zince Steel Purlin  
ขนาด 61.0 x 27.0 x 0.55 mm.  
PROFAST ASIA CO., LTD.

เสนอต่อ

PROFAST ASIA CO., LTD.

โดย

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, โทร 0-2329-8333

มิถุนายน 2553

## สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
1. กล่าวนำ	1
2. โครงการ	1
3. วันทดสอบ	2
4. วันออกผลทดสอบ	2
5. มุมลาดของกระเบื้องและระยะห่างระหว่างจันทัน	2
6. ข้อกำหนดในการทดสอบ	2
7. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ	2
8. การคำนวณหาคุณสมบัติของหน้าตัด	2
9. การคำนวณหาระยะการแ่นตัวที่จุดกึ่งกลางช่วงแป	3
10. การทดสอบหาความสามารถรับน้ำหนักบรรทุก	3
11. ผลทดสอบ	5
12. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ	10

**ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**


**1. กล่าวนำ**

ตามที่บริษัท PROFAST ASIA จำกัด ได้มีความประสงค์ให้สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทำการทดสอบหาความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกใช้งานของแปสำเร็จรูป Aluminium Zince Steel Purlin PROFAST ASIA CO., LTD. ขนาดความหนา 61.0 x 27.0 x 0.55 mm. สำหรับกระเบื้องหลังคาโมเนีย ที่มุมลาดของหลังคา 25° และ 37° โดยมีระยะห่างของแปเท่ากับ 0.32 m. และ ระยะห่างของจันทันเท่ากับ 1.20 m.


**2. โครงการ**

สำหรับใช้ในงานมุงหลังคาด้วยกระเบื้องโมเนีย โดยมีระยะห่างของแป เท่ากับ 0.32 m. และ ระยะห่างของจันทันเท่ากับ 1.20 m.

ทดสอบโดย

  
\_\_\_\_\_  
(นายสุเมธ สันศักดิ์วัฒนา)  
วิศวกรผู้ควบคุมการทดสอบ

รับรองผลทดสอบโดย

  
\_\_\_\_\_  
(ผศ.แหลมทอง เหล่าคงदार)  
หัวหน้าศูนย์ทดสอบวัสดุวิศวกรรมโยธา



### 3. วันทดสอบ

2 มิถุนายน 2553

### 4. วันออกผลทดสอบ

23 มิถุนายน 2553

### 5. มุมลาดของหลังคาและระยะห่างระหว่างจันทัน

กำหนดโดย PROFAST ASIA CO.,LTD.

### 6. ข้อกำหนดในการทดสอบ

6.1. ระยะห่างระหว่างแปเท่ากับ 0.32 m.

6.2. ระยะห่างระหว่างจันทันเท่ากับ 1.20 m.

6.3. น้ำหนักกระเบื้องโมเนียมีค่า 29.04 kg/m<sup>2</sup> และคิดค่าน้ำหนักจรเท่ากับ 50 kg/m<sup>2</sup>

6.4. ระยะแอนตัวสูงสุดที่ยอมให้ ( $\Delta_{all}$ ) ณ ตำแหน่งกึ่งกลางช่วงแปเท่ากับระยะห่างระหว่างจันทันหารด้วย 360

### 7. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบ

- |   |   |      |
|---|---|------|
| 7.1. มาตรการทรุดตัว (Digital Dial Gauge) อ่านได้ละเอียดถึง 0.01 mm. | 1 | ตัว  |
| 7.2. ก้านเหล็กสำหรับยึดมาตรการทรุดตัว (Magnetic Base)               | 1 | ชุด  |
| 7.3. กานเหล็กสำหรับอ้างอิง (Reference Beam)                         | 1 | ท่อน |


### 8. การคำนวณหาคุณสมบัติของหน้าตัด

ขนาดของหน้าตัดแป ให้ได้ละเอียดระดับ 0.1 mm. โดยคำนวณค่า Moment Inertia ในกรณีที่มีมุมเอียงค่าต่างๆจากสูตรต่อไปนี้

$$I_x = \frac{I_x + I_y}{2} + \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta - I_{xy} \sin 2\theta$$

$$I_y = \frac{I_x + I_y}{2} - \frac{I_x - I_y}{2} \cos 2\theta + I_{xy} \sin 2\theta$$

โดยค่า  $I_x$  และ  $I_y$  เป็นค่าโมเมนต์อินเนอร์เซีย ที่ผ่านจุดศูนย์กลางของหน้าตัด (Centroid) รอบแกน  $x$  และแกน  $y$  ตามลำดับ  $\theta$  เป็นมุมความชันของหลังคา



รูปที่ 1 แสดงการหมุนของหน้าตัดทำมุมกับแนวระดับเท่ากับ  $\theta$  เท่ากับมุมความชันของหลังคา

### 9. การคำนวณหาระยะการแอ่นตัวที่จุดกึ่งกลางช่วงแป

ค่าระยะแอ่นตัวสูงสุดที่จุดกึ่งกลางช่วงแป ( $\Delta_{\max}$ ) สำหรับแป ซึ่งมีลักษณะเป็น Continuous Beam คำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\Delta_{\max} = 0.0069 \frac{wL^4}{EI}$$


เมื่อ

- $w$  = น้ำหนักแผ่น ( $\text{kg/m}^2$ )
- $E$  = โมดูลัสยืดหยุ่นของเหล็ก ( $= 2.6 \times 10^6 \text{ kg/cm}^2$ )
- $\Delta_{\max}$  = ระยะแอ่นตัวที่จุดกึ่งกลางช่วงแป (cm.)
- $L$  = ความยาวช่วงแป (Span) (cm.)
- $I$  = Moment Inertia ( $\text{cm}^4$ )

### 10. การทดสอบหาความสามารถรับน้ำหนักบรรทุก

- 10.1. เตรียมชุดทดสอบโดยการติดตั้งโครงจันทันจำลอง ซึ่งมีระยะห่างระหว่างจันทันเท่ากับ 1.20 m. และระยะห่างระหว่างแปเท่ากับ 0.32 m. โดยใช้แป 3 ตัว เพื่อทดสอบหาความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของแปตัวกลาง ดังแสดงในรูปที่ 2

10.2. ติดตั้ง Dial Gauge ที่กึ่งกลางช่วงของแป้ตัวที่ต้องการทดสอบ เพื่อวัดค่าการแอ่นตัวมากที่สุด เมื่อมีน้ำหนักบรรทุกทดสอบกระทำ ดังแสดงในรูปที่ 2



รูปที่ 2 แสดงการติดตั้งแป้ที่จะทำการทดสอบ

- 10.3. ทำการติดตั้งกระเบื้องโมเนีย โดยมีการยึดกระเบื้องตามสภาพการใช้งานจริง พร้อมทั้งติดเทปกาวยางหน้าและกระดาษทรายเพื่อไม่ให้ถุงทรายที่จะใช้เป็นน้ำหนักบรรทุกทดสอบลื่นไหล
- 10.4. ตวงทรายใส่ถุงพลาสติก ถุงละ 2 kg เพื่อให้ง่ายในการใช้น้ำหนักบรรทุกทดสอบ โดยใช้ถุงพลาสติกที่หนา และไม่มีรูรั่ว เพื่อป้องกันทรายรั่วไหลออก จำนวนถุงทรายที่ใช้ทั้งหมดให้คำนวณจากน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ต้องการทดสอบ
- 10.5. เริ่มทดสอบโดยการตั้งค่าเข็มของ Dial Gauge ให้ชี้บอกที่ตำแหน่งศูนย์ จดบันทึกไว้เป็นค่าเริ่มต้น จากนั้นเริ่มให้น้ำหนักบรรทุกทดสอบแบบเป็นขั้น โดยใช้ถุงทรายครั้งละ 10 kg วางกระจายทั่วแผ่นกระเบื้อง ในการใส่น้ำหนักแต่ละครั้งให้อ่านค่าการทรุดตัวที่ Dial Gauge ทุกครั้ง เพิ่มน้ำหนักบรรทุกจนกระทั่งถึงค่าน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ต้องการทดสอบ หรือแป้มีการแอ่นตัวมากเกินไปกว่าค่าที่กำหนด จากนั้นให้ทำการถอน

- น้ำหนักรอก โดยแบ่งถอนน้ำหนักรอกเป็น 3 ครั้งเท่าๆกัน โดยประมาณ พร้อมทั้งอ่านค่าการทรุดตัวที่ Dial Gauge หลังจากถอนน้ำหนักรอกทุกครั้ง
- 10.6. วัดขนาดพื้นที่ของกระเบื้องที่รับน้ำหนักลงทรายทั้งหมด เพื่อนำไปแปลงน้ำหนักบรรทุกทดสอบในแต่ละชั้นตอน เป็นน้ำหนักต่อตารางเมตร
  - 10.7. เขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักบรรทุกทดสอบ (แกน y) กับการแอ่นตัวของแป้ที่จุดกึ่งกลางช่วง (แกน x)
  - 10.8. จากกราฟ อ่านค่าน้ำหนักบรรทุกทดสอบที่สอดคล้องกับค่าการแอ่นตัวที่ยอมรับได้ (ระยะช่วงแป้ / 360)

#### 11. ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบแสดงในหน้าที่ 6 ถึงหน้าที่ 9



**SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**TEST OF STEEL PURLIN**

**Sample From :** PROFAST ASIA CO.,LTD. **Request No.** 53-286  
**Type of specimen :** Purlin for Monier-Roof Tile **Request date :** 5/4/2010  
**Specimen description :** Thickness of cross section 0.55 mm **Test date :** 2/6/2010

Applied Load (Kg/m <sup>2</sup> )	Mid-span Deflection (mm.)
0	0
12	0.16
24	0.66
37	1.44
49	2.34
61	2.79
73	3.50
85	4.48
98	5.26
110	5.53
122	6.14
134	7.02
85	4.86
37	2.69
0	0.33

**Data of Specimen :**

Sample No : 1  
 Nominal Size : 61.0 x 27.0 x 0.55 mm.  
 Weight : 0.394 kg/m

**Test Condition :**

Type of Loading : Uniform Load  
 Spacing of Purlin : 0.32 m.  
 Spacing of Rafter : 1.20 m.  
 Angle of Roofing : 25.00 Degree  
 Weight of Tile : 29.04 kg/m<sup>2</sup>

**Test Result :**


Load at : 71 Kg/m<sup>2</sup> (Service Load Only)  
 Or 100.04 Kg/m<sup>2</sup> (Included Tiles Weight)


\* These values are load per horizontal plane area of roof

Deflection : 3.33 mm.

**Remark :**

- 1) Certification applies only to test samples.
- 2) No erasure or alterations for this sheet.


Tested By :   
 Mr. Sumate Santadwattana

Certified By :   
 Asst. Prof. Laemthong Laokhongthavorn  
 Civil Engineering Material Testing Center





PROFAST ASIA - Galvanized Steel Purlin 61.0 x 27.0 x 0.55 mm.-ແປກະເປື້ອງໂມເນີຍ  
 Sample NO.1, 25 Degree



Supervised and Computed by

Asst. Prof. Laemthong Laokhongthavorn





**SCHOOL OF CIVIL ENGINEERING**  
**FACULTY OF ENGINEERING, KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY**  
**LADKRABANG BANGKOK THAILAND. TEL. 0-2329-8333**

**TEST OF STEEL PURLIN**

**Sample From :** PROFAST ASIA CO.,LTD. **Request No.** 53-286  
**Type of specimen :** Purlin for Monier-Roof Tile **Request date :** 5/4/2010  
**Specimen description :** Thickness of cross section 0.55 mm **Test date :** 2/6/2010

Applied Load (Kg/m <sup>2</sup> )	Mid-span Deflection (mm.)
0	0
14	0.11
28	0.39
42	0.93
55	1.85
69	2.62
83	3.07
97	3.45
111	4.39
125	5.35
139	5.80
152	6.60
166	7.60
111	5.56
55	3.89
0	0.22

**Data of Specimen :**

Sample No : 2  
 Nominal Size : 61.0 x 27.0 x 0.55 mm.  
 Weight : 0.394 kg/m

**Test Condition :**

Type of Loading : Uniform Load  
 Spacing of Purlin : 0.32 m.  
 Spacing of Rafter : 1.20 m.  
 Angle of Roofing : 37.00 Degree  
 Weight of Tile : 29.04 kg/m<sup>2</sup>

**Test Result :**

Load at : 94 Kg/m<sup>2</sup> (Service Load Only)  
 Or 123.04 Kg/m<sup>2</sup> (Included Tiles Weight)  
 \* These values are load per horizontal plane area of roof

Deflection : 3.33 mm.

**Remark :**

- 1) Certification applies only to test samples.
- 2) No erasure or alterations for this sheet.




Tested By :   
 Mr. Sumate Santadwattana

Certified By :   
 Asst. Prof. Laemthong Laokhongthavorn  
 Civil Engineering Material Testing Center

PROFAST ASIA - Galvanized Steel Purlin 61.0 x 27.0 x 0.55 mm.-แปรรูปเอียง 37 องศา

Sample NO.2, 37 Degree



*Signature*

Supervised and Computed by .....  
Asst. Prof. Laemthong Laokhongthavorn

**สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์**  
**สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง**

**12. วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบ**

จากผลการทดสอบที่แสดงในหน้าที่ 6 ถึงหน้าที่ 9 สามารถพิจารณาสรุปผลได้ดังนี้

ตารางที่ 1 แสดงค่าน้ำหนักบรรทุกใช้งานของแต่ละหน้าตัดที่ทดสอบได้

No.	SIZE (mm.)	WEIGHT (kg/m)	ANGLE OF ROOFING	น้ำหนักบรรทุก ณ จุดที่มีการแอ่นตัว เท่ากับค่าที่ยอมให้ (kg/m <sup>2</sup> )	
				น้ำหนัก บรรทุกใช้งาน (kg/m <sup>2</sup> )	น้ำหนักบรรทุกใช้ งานรวมน้ำหนัก กระเบื้อง (kg/m <sup>2</sup> )
1	61.0x27.0x0.55 mm.	0.394	25°	71	100.04
2	61.0x27.0x0.55 mm.	0.394	37°	94	123.04

หมายเหตุ ค่าที่แสดงในตารางเป็นน้ำหนักที่กระทำกับหลังคาหารด้วยพื้นที่รับแรงในแนวระนาบ


12.1. ความสามารถของการรับน้ำหนักบรรทุกนี้ เป็นความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของแปสำเร็จรูป Aluminium Zince Steel Purlin เมื่อมีการติดตั้งกระเบื้องโมเนียแล้วเท่านั้น ไม่ใช่ความสามารถในการรับน้ำหนักแปเพียงอย่างเดียว เนื่องจากทั้งแปและกระเบื้องจะมีพฤติกรรมร่วมกันเป็นระบบหนึ่งในการช่วยกันรับแรง โดยตัวกระเบื้องจะเป็นตัวยึดรั้งไม่ให้แปเกิดการบิดตัวเมื่อรับน้ำหนัก จึงทำให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มาก เมื่อเทียบกับการรับน้ำหนักโดยแปเพียงอย่างเดียว (ก่อนที่จะมีการมุงกระเบื้อง) ซึ่งแปจะเกิดการบิดตัวเสียรูปก่อนที่จะสามารถใช้ความสามารถของหน้าตัดได้เต็มประสิทธิภาพ

12.2. ในการทดสอบนี้ มีการยึดแปกับจันทันด้วยสกรูข้างละ 2 ตัว และยึดกระเบื้องหลังคาด้วยแปด้วยสกรูอย่างแน่นหนา ลักษณะการยึดแปกับจันทันและการยึดกระเบื้องหลังคาด้วยแปมีผลต่อการรับน้ำหนักของแปมาก กระเบื้องหลังคาที่ถูกลม โดยวางไว้เฉยๆจะรับน้ำหนักได้น้อยกว่าการมุงกระเบื้องโดยมีการยึดกระเบื้องเข้ากับตัวแป การใช้ขอ ป.ปลา มีค่าการรับน้ำหนักใกล้เคียงกับการใช้สกรู

12.3. เมื่อความชันของหลังคาเพิ่มขึ้น ความสามารถในการรับน้ำหนักขอแปร่วมกับกระเบื้องจะเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เพราะค่า  $I_x$  เพิ่มขึ้น ทำให้การใช้ประสิทธิภาพของหน้าตัดแป้สูงขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ การขันสกรูด้วย

12.4. ความสามารถในการรับน้ำหนักที่คำนวณได้ จะมีค่ามากกว่าความสามารถในการรับน้ำหนัก ที่ได้จากการทดสอบจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีติดตั้งแป้โดยกระเบื้องหลังคา ว่ามีประสิทธิภาพในการติดตั้งไม่ให้เกิดการบิดตัวได้มากเพียงไร

ลงชื่อ .....



(ผศ.แหลมทอง เหล่าคงถาวร)

หัวหน้าชุดทดสอบ






รูปที่ 3 แสดงโครงหลังคาจำลองที่ความลาดชัน  $25^\circ$  เพื่อใช้ในการทดสอบรับน้ำหนักบรรทุกของแป



รูปที่ 4 แสดงจุดติดตั้ง Dial Gauge เพื่อวัดค่า Deflection ของแปที่จุดกึ่งกลางแป



รูปที่ 5 แสดงการติดตั้งก้าน Dial Gauge บนหัวหมุดที่กึ่งกลางแป



รูปที่ 6 แสดงภาพถุงทรายที่ใช้ทดสอบ น้ำหนักประมาณถุงละ 2 กิโลกรัม



รูปที่ 7 แสดงการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักที่จุดประลัยด้วยน้ำหนักถุงทราย 55 กก.  
คิดเป็น  $134 \text{ กก/ม}^2$  ที่ความลาดชัน  $25^\circ$



รูปที่ 8 แสดงการทดสอบความสามารถรับน้ำหนักที่จุดประลัยด้วยน้ำหนักถุงทราย 60 กก.  
คิดเป็น  $166 \text{ กก/ม}^2$  ที่ความลาดชัน  $37^\circ$